

# RAPTOR®

## ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG

Notwendige Produkte



### FAHRGESTELL/CHASSIS MIT RAPTOR LACKIEREN



#### SCHLEIFEN

Entfernen Sie so viel Rost und Schmutz wie möglich mit einem groben Schleifmittel oder einem Schleifkeks.

#### ENTFETTEN

Mit einem lösungsmittelhaltigen Reiniger wie WIPE #6 oder System 20 entfetten.

#### EPOXY PRIMER AUFTRAGEN

U-POL empfiehlt 2-3 Schichten Epoxy Primer für einen maximalen Korrosionsschutz.

#### ABLÜFTZEIT

Zwischen den Schichten 10 Minuten Ablüftzeit.



#### RAPTOR AUFTRAGEN

Nach dem Aushärten RAPTOR auftragen. Sie können innerhalb von 1 Stunde nass-in-nass überlackieren (kein Anschleifen notwendig).

### HINWEISE:

**RAPTOR 4:1 KORROSIONSSCHUTZ-EPOXID-GRUNDIERUNG IST NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN RAPTOR 4:1-KORROSIONSSCHUTZ-EPOXID-GRUNDIERUNG-HÄRTER KOMPATIBEL**

- NACH ÖFFNUNG 7 TAGE HALTBAR.
- 1 L REICHT FÜR UNGEFÄHR 5,8 m<sup>2</sup> BEI 75 µm SCHICHTDICKE.

### TOP TIPS:



Schleifen oder entfernen Sie Rost mit einem groben Schleifpapier oder einem Schleifkeks.



Abdecken ist wichtig um Overspray auszuschließen.



RAPTOR Epoxy Primer / RAPTOR Epoxy Grundierung mit Rostschutz kann mit einer Pistole, einem Spray oder einer Rolle aufgetragen werden.



RAPTOR 2K Epoxy Grundierung mit Rostschutz im Aerosol kann für kleinere Flächen nützlich sein.

[WWW.RAPTORCOATINGS.COM](http://WWW.RAPTORCOATINGS.COM)

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: [uk.sales@u-pol.com](mailto:uk.sales@u-pol.com)

**U-POL TECHNICAL SUPPORT:**

**+44 (0) 1933 230310**

**U-POL DEUTSCHLAND:**

**+49 (0) 160 92038848**

**[thomas.kensy@u-pol.com](mailto:thomas.kensy@u-pol.com)**