

RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG

Notwendige Produkte



FAHRGESTELL/CHASSIS MIT RAPTOR LACKIEREN



SCHLEIFEN

Entfernen Sie so viel Rost und Schmutz wie möglich mit einem groben Schleifmittel oder einem Schleifkeks.

ENTFETTEN

Mit einem lösungsmittelhaltigen Reiniger wie WIPE #6 oder System 20 entfetten.

EPOXY PRIMER AUFTRAGEN

U-POL empfiehlt 2-3 Schichten Epoxy Primer für einen maximalen Korrosionsschutz.

ABLÜFTZEIT

Zwischen den Schichten 10 Minuten Ablüftzeit.



RAPTOR AUFTRAGEN

Nach dem Aushärten RAPTOR auftragen. Sie können innerhalb von 1 Stunde nass-in-nass überlackieren (kein Anschleifen notwendig).

HINWEISE:

RAPTOR 4:1 KORROSIONSSCHUTZ-EPOXID-GRUNDIERUNG IST NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN RAPTOR 4:1-KORROSIONSSCHUTZ-EPOXID-GRUNDIERUNG-HÄRTER KOMPATIBEL

- NACH ÖFFNUNG 7 TAGE HALTBAR.
- 1 L REICHT FÜR UNGEFÄHR 5,8 m² BEI 75 µm SCHICHTDICKE.

TOP TIPS:



Schleifen oder entfernen Sie Rost mit einem groben Schleifpapier oder einem Schleifkeks.



Abdecken ist wichtig um Overspray auszuschließen.



RAPTOR Epoxy Primer / RAPTOR Epoxy Grundierung mit Rostschutz kann mit einer Pistole, einem Spray oder einer Rolle aufgetragen werden.



RAPTOR 2K Epoxy Grundierung mit Rostschutz im Aerosol kann für kleinere Flächen nützlich sein.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

Nakatanenga 4x4-Equipment

+49 (0) 9181-466 644

info@nakatanenga.de